

# Belangrijke instructies voor het reinigen van nora vloerbedekkingen

---

nora vloerbedekkingen verlaten onze fabriek in Weinheim als premium producten.

Reiniging mag niet worden genegeerd als ze in het dagelijks gebruik er nog jarenlang goed moeten blijven uitzien.

Wij adviseren een ruim bemeten vuilretentiezone, omdat deze ervoor zorgt dat vuil effectief minder wordt meegevoerd.

- Zand, vuil en scherpe voorwerpen kunnen onherstelbare schade veroorzaken. De vloerbedekking moet tijdens de bouw met daarvoor geschikt afdekkingsmateriaal worden beschermd
- De eerste reiniging moet plaatsvinden na het uitharden van de lijm, niet eerder dan 48 uur na het leggen
- Voorafgaand aan elke natte reiniging moeten losse verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen worden verwijderd.
- Gebruik reinigings- en polijstmiddel uit het specifiek daarvoor ontwikkelde assortiment van de fabrikant.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen met een pH hoger dan 12
- Reinigings- en polijstmiddelen mogen de elektrische eigenschappen/werking van de vloerbedekking niet nadelig beïnvloeden
- Gebruik geen grove borstels, noch groene, bruine of zwarte pads.
- Eenschijfsmachines voor de eerste of basisreiniging mogen niet hoger zijn dan 180 tpm.
- Gebruik geen hogesnelheidsmachines met een toerental hoger dan 1500 tpm. Het op de juiste manier polijsten vereist het gebruik van voldoende beschermfolie
- Oppervlakken met een reliëfstructuur (noramant 926 arago) of oppervlakken met noppenprofiel (noramant 825/926) mogen niet worden voorzien van een coating
- Afhankelijk van het gebouw kan het praktisch zijn om andere producten en processen te gebruiken dan hetgeen standaard wordt geadviseerd. Gebruik deze echter alleen in overeenkomst met het advies van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Daarbij moeten voldoende zelftests worden verricht om er zeker van te zijn dat de reinigingsmaatregelen, -materialen en -apparaten aan de speciale eisen voldoen
- De gebruikte producten en processen mogen de vloerbedekking en de eigenschappen ervan niet nadelig beïnvloeden (bijv. DIN 18032 voor vloeren in sporthallen)

- Gebieden die blootstaan aan intensief zonlicht vereisen het aanbrengen van meer verzorgingsmiddel.
- Reiniging moet altijd worden uitgevoerd volgens de specificaties van de beroepsvereniging voor schoonmaakbedrijven of de methoden die in het vak voor schoonmaakbedrijven worden aangeleerd