

Viktige instruksjoner for rengjøring av nora gummigulv

nora gummigulv forlater fabrikken vår i Weinheim som førsteklasses produkter.

Man må ikke ignorere rengjøring hvis gulvbelegget skal fortsette å se bra ut i mange år fremover.

Vi anbefaler en sjenerøst dimensjonert smussfelle, siden de gir effektiv reduksjon av smussmengden som transporteres inn.

- Sand, spon og skarpe gjenstander kan føre til uopprettelig skade. I byggefasen må gulvbelegget dekkes med egnet materiale
- Innledende rengjøring må utføres etter at limingsfasen er fullført, minst 48 timer etter montering
- Før hver våtrengjøring må løst smuss fjernes på egnet måte.
- Bruk spesialfremstilte rengjørings- og poleringsmidler.
- Ikke bruk rengjøringsmidler med en pH på over 12
- Rengjørings- og poleringsmidler må ikke virke på gulvbeleggets elektriske egenskaper/funksjon
- Ikke bruk grusbørste eller den grønne, brune eller sorte paden.
- Enkeltskivemaskiner for innledende rengjøring eller grunnrengjøring bør ikke overskride 180 o/min.
- Ikke bruk høyhastighetsmaskiner over 1500 o/min. Riktig polering forutsetter bruk av tilstrekkelig beskyttelsesfilm
- Overflate med en lettelsesstruktur (norament 926 arago) eller pastillert/innstøpt overflate (norament 825/926) må ikke dekkes
- Avhengig av lokalene kan det være nyttig å bruke produkter og prosesser som ikke er standard, men kun bruke dem i henhold til rengjøringsmiddelprodusentens anbefaling. Det må utføres tilstrekkelige egentester for å sikre at rengjøringstiltak, materialer og maskiner oppfyller de spesielle kravene
- Produkter og prosesser som brukes, må ikke ha negativ innvirkning på gulvbelegg og gulvbeleggets egenskaper (f.eks. DIN 18032 for gulv i idrettshaller)
- Områder som eksponeres for sterkt sollys, må ha økt applikasjon av pleiemiddel.
- Rengjøring skal alltid utføres i henhold til spesifikasjonene til rengjøringsfirmaet eller metodene som det undervises i i rengjøringsbransjen