

Diseños: seneo, uneo

	Norma de ensayo	Requisitos	Promedio de valores de prueba de la producción corriente
Conformidad del CE	EN 14041		Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim
N.º DoP	EN 14041		0035
Conductividad térmica	EN 10456	$\lambda = 0,25 \text{ W/(m·K)}$	Conforme
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS	Conforme
Clase de inflamación	EN 13501-1	Sin pegar	C _{s1}
Clase de inflamación	EN 13501-1	Pegado sobre fondo mineral	B _{s1}
Propiedades según EN 1817			
Espesor	EN ISO 24346	Valor medio $\pm 0,15 \text{ mm}$ según EN 1817	2,0 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	$\pm 0,4 \%$	$\pm 0,3 \%$ *
Flexibilidad	EN ISO 24344, Método A	Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas	Conforme
Dureza	ISO 48-4	$\geq 75 \text{ Shore A}$ según EN 1817	96 Shore A
Huella residual	EN ISO 24343	Valor medio $\leq 0,15 \text{ mm}$ escalón con grosor $< 2,5 \text{ mm}$	0,02 mm
Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N	ISO 4649, Método A	$\leq 250 \text{ mm}^3$	100 mm ³
Solidez de color a la luz artificial	ISO 105-B02, Método 3	Mínimo escalón 6 de la escala de azules, \geq escalón 3 de la escala de grises	Conforme
Clasificación	EN ISO 10874	Comercial/Industrial	34/42
Propiedades técnicas adicionales			
Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo
Propiedad antideslizante	DIN EN 16165	Según DGUV 108-003	R 10
			A
Buena absorción de los ruidos de impactos	ISO 10140-3		5 dB
Efecto de sustancias químicas	EN ISO 26987		Resistente según concentración y duración de la acción**
Propiedad aislante eléctrica	EN 1081 R1		$> 10^{10} \text{ Ohm}$
Comportamiento electrostático a las pisadas	EN 1815		Antiestático, carga con suelas de goma $< 2 \text{ kV}$
Ensayo con silla de ruedas	EN ISO 4918		Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529
Calefacción por suelo radiante	EN 1264-2		Adecuado, max. 35° C

* 6 h a 50° C

** En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.

EN 1817 : Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos.

Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modificaciones técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.